160002112691

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0199

# 检 验 报 告

No:20242003120015016 71

样品名称：竹木纤维板

委托单位：沈阳康亿环保科技有限公司

检验类别：委托检验

国家建筑装修材料质量安全监督检验中心

# 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心

# 检　验　报　告

No:2024200312001501671　　共3页 第1页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位* | 沈阳康亿环保科技有限公司 | | |
| 检验类别 | 委托检验 | 样品编号 | 240HX501671 |
| 样品名称* | 竹木纤维板 | | |
| 标示生产单位* | **** | | |
| 规格型号* | 2800×600×9（mm） | 样品等级* | **** |
| 样品数量 | 6块 | 批号/生产日期* | **** |
| 送 样 人* | 康尔润 | 样品状态 | 样品完好符合检验要求 |
| 送样日期 | 2024/04/21 | 检验期间 | 2024/04/21～2024/05/13 |
| 检验依据 | GB/T24137-2009、GB18580-2017 | | |
| 检验项目 | 含水率、抗弯弹性模量、尺寸稳定性等6项 | | |
| 检验结论 | 经检验，该样品甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求；其余各项符合GB/T24137-2009(室内用)标准要求。<br>（检验检测专用章）<br>签发日期：2024年05月13日 | | |
| 备　注 | **** | | |

批准：张铁楠　　审核：尚林　　编制：刘畅

# 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心

# 检　验　报　告

No:20242003120015016 71　　共3页　第2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 含水率 | % | ≤2.0 | 0.6 | 合格 |
| 2 | 抗弯弹性模量 | MPa | ≥1800 | 2110 | 合格 |
| 3 | 尺寸稳定性 | % | ≤1.5 | 0.2 | 合格 |
| 4 | 邵氏硬度（HD） | **** | ≥55 | 57 | 合格 |
| 5 | 吸水厚度膨胀率 | % | ≤0.5 | 0.2 | 合格 |
| 6 | 甲醛释放量 | $mg/m^3$ | ≤0.124 | 0.023(96h) | 合格 |

********** 以下空白 **********

# 声 明

1.报告无“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效。

2.报告无编制/主检、审核、批准人签字无效。

3.报告一律打印，涂改无效。

4.委托方如对检验结果和报告有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向本机构提出书面异议申请，逾期不予受理。

5.委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

8.检验报告中注“*”项内容均由委托方提供,本机构不负责确认。

通信地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路61号

实验室地址:沈阳市皇姑区崇山东路61号/沈阳市经济技术开发区沈西三东路2甲3号

邮编：110032

业务电话：024-86620952；024-86618871

传真：024-86621453

电子邮箱：lnszly_sy@126.com

网址：www.liecc.com.cn