(2018)国认监认字(601)号

180001283542

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 1141

检 验 报 告

Test Report

No:TL16L-240005.

样品名称　无机矿物涂料内墙涂料

型号规格　优等品

委托单位　沈阳康亿环保科技有限公司

检验类别　型式检验（普通送样）

国家绿色建筑质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center

For Green Building

注 意 事 项

1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效；

2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位专用公章无效；

3、本报告部分复印无效；

4、报告无主检、审核、批准人签字无效；

5、报告涂改无效。

本机构通讯资料

地址：上海市宛平南路75号

邮编：200032

收样电话： 021-54833247

监督电话： 021-64410046/64640734

邮箱：jkjiance@126.com

报告编号：TL16L-240005 .

国家绿色建筑质量监督检验中心

检　验　报　告

样品名称	无机矿物涂料内墙涂料		检验类别	型式检验（普通送样）
型号规格和/或等级	优等品		商标	SIZEN ， 喜森
委托单位名称	沈阳康亿环保科技有限公司			
工程名称	----			
制造单位名称	沈阳康亿环保科技有限公司			
委托单编号	TL16L-240005	送样日期	2024年3月07日	
委托日期	2024年5月07日	工程部位	----	
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	2kg	
样品状态说明	白色粘稠液体			
检验依据和/或综合判定原则	GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》			
检验日期	2024年3月7日~2024年5月3日		报告日期	2024年5月10日
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格。 检验机构（盖章）			
委托单位通讯资料	地址	辽宁省沈阳市沈阳市于洪区造化镇闸上村		
	邮政编码	----	电话	13940263379
备注	1、本报告无本机构检验检测专用章无效。 2、本报告涂改无效。 3、未经本机构同意，不得部分复制本报告。 4、委托送样仅对来样负责；对本机构不承担抽样的委托，结果仅适用于客户提供的样品。 5、委托单位如对以上检验检测结果有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。 6、本实验场所：申富路568号。 7、检验方法依据：GB/T9268-2008《乳胶漆耐冻融性的测定》、GB/T1728-1979《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》、GB/T9265-2009《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》、GB/T23981-2009《白色和浅色漆对比率的测定》、GB/T9266-2009《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》、GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》。			

批准：王建琦　　审核：仲小妮　　编制：宋莹莹

报告编号：TL16L-240005..

国家绿色建筑质量监督检验中心

检　验　报　告

检验结果汇总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	游离甲醛，mg/kg		≤100	未检出	合格
2	挥发性有机化合物含量（VOC），g/L		≤120	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，mg/kg		≤300	未检出	合格
4	可溶性重金属	铅Pb，mg/kg	≤90	未检出	合格
		镉Cd，mg/kg	≤75	未检出	合格
		铬Cr，mg/kg	≤60	未检出	合格
		汞Hg，mg/kg	≤60	未检出	合格
5	在容器中状态		无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	合格
6	施工性		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
7	低温稳定性（3次循环）		不变质	不变质	合格
8	低温成膜性		5℃成膜无异常	5℃成膜无异常	合格
9	涂膜外观		正常	正常	合格
10	干燥时间（表干），h		≤2	＜2	合格
11	耐碱性（24h）		无异常	无异常	合格
12	对比率（白色和浅色）		≥0.95	0.95	合格
13	耐洗刷性，次		≥6000	＞6000	合格
	（以下空白）				
说　明	1、挥发性有机化合物（VOC）的检出限为2g/L，游离甲醛的检出限为5mg/kg，苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯的检出限均为2mg/kg，间（对）二甲苯的检出限为4mg/kg，铅的检出限为1mg/kg，镉的检出限为0.4mg/kg，铬的检出限为2mg/kg，汞的检出限为0.007mg/kg。				