ARCHORA

ملخصات بيانات المنتجات · نُشر في 4 أكتوبر 2026

دهان لاتكس خارجي

تشطيب ناعم للجدران الخارجية ضمن مواصفات واجهات المباني وأعمال التجديد.

ملخص مُجمّع للمنتج؛ ليس نشرة TDS أو SDS صادرة رسميًا ولا شهادة اعتماد.

متى يُستخدم هذا المورد

الجدران الخارجية. ناقش حالة السطح واللون ودهان الأساس المتوافق.

البيانات الفنية

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
زمن جفاف السطح	1 h	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
نسبة التباين (للألوان البيضاء والفاتحة)	0.92	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
مقاومة التقاط الأوساخ (للألوان البيضاء والفاتحة)	8 %	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
مقاومة الغسل بالفرك	لم يتضرر غشاء الطلاء بعد 2000 cycles	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
مقاومة القلويات	لا تغير غير طبيعي بعد 48 h	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
مقاومة الماء	لا تغير غير طبيعي بعد 96 h	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
نفاذية الماء	0.8 mL	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
التجوية الاصطناعية	400 h؛ دون تنفط أو تقشر أو تشقق؛ التطبشُر 0، تغير اللون 0	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26

التطبيق ونظام الطلاء

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
معدل التغطية / الاستهلاك النظري	11 m²/L/coat حوالي	Source document	Manual V3 2026-07-09
عدد الطبقات الموصى به	2 coats	Source document	Manual V3 2026-07-09
طريقة التطبيق	بالرولة أو الرش اللاهوائي	Source document	Manual V3 2026-07-09
درجة حرارة التطبيق	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
الرطوبة النسبية	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09

الفاصل قبل إعادة الطلاء / الطبقة الشفافة	25°C عند ≥4 h	Source document	Manual V3 2026-07-09

المصدر ونطاق الاستخدام

قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.

بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.