

외벽용 라텍스 도료

건물 외벽 및 개보수 사양을 위한 평활한 외벽 마감재입니다.

편집된 제품 요약 자료이며 정식 발행 TDS, SDS 또는 인증서가 아닙니다.

활용 상황

외벽. 바탕면 상태, 색상, 호환되는 프라이머를 상담하세요.

기술 데이터

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
표면 건조 시간	1 h	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
은폐율 (백색 및 밝은 색상)	0.92	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
내오염성 (백색 및 밝은 색상)	8 %	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
내세척성	2000 cycles 후 도막 손상 없음	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
내알칼리성	48 h 후 이상 없음	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
내수성	96 h 후 이상 없음	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
물 투과성	0.8 mL	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26
축진 내후성	400 h; 부풀음·박리·균열 없음; 백악화 0, 변색 0	GB/T 9755-2014	BETC-HJ-2024-P-00256 / 2024-05-26

시공 및 도장 시스템

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
이론 도포 면적 / 사용량	약 11 m ² /L/coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
권장 도장 횟수	2 coats	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 방법	롤러 또는 에어리스 분사	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 온도	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
상대 습도	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
재도장 / 투명 마감 도장 간격	25°C에서 ≥4 h	Source document	Manual V3 2026-07-09

출처 및 적용 범위

원본 성적서에는 제조사의 다른 브랜드명이 표시될 수 있습니다. 회사는 해당 ARCHORA 제품의 배합과 규격이 동일함을 확인했습니다.

제조사 매뉴얼의 데이터는 독립 시험 성적서가 아닙니다. 시험 결과는 제출 시료와 명시된 시험 조건에 해당하며, 모든 현장에서의 성능을 입증하거나 국제 인증을 의미하지 않습니다.

--	--	--

--	--