ARCHORA

ملخصات بيانات المنتجات · نُشر في 4 أكتوبر 2026

طلاء متعدد الألوان بتأثير الحجر

طلاء زخرفي بتقنية الماء في الماء لتشطيبات خارجية متعددة الألوان تشبه الحجر.

ملخص مُجمّع للمنتج؛ ليس نشرة TDS أو SDS صادرة رسميًا ولا شهادة اعتماد.

متى يُستخدم هذا المورد

الجدران الخارجية الزخرفية. أكد لون العينة وحجم النمط ولون القاعدة والطبقات المساندة.

البيانات الفنية

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
زمن جفاف السطح	<4 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
مقاومة القلويات (نظام الطلاء المركب)	لا تغير غير طبيعي بعد 48 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
مقاومة الماء (نظام الطلاء المركب)	لا تغير غير طبيعي بعد 96 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
مقاومة الغسل بالفرك (نظام الطلاء المركب)	>2000 cycles	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
مقاومة الأمطار الحمضية (نظام الطلاء المركب)	لا تغير غير طبيعي بعد 48 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
مقاومة التقاط الأوساخ (نظام الطلاء المركب)	1 grade	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
التجوية الاصطناعية (نظام الطلاء المركب)	دون تنفط أو تقشر أو تشقق أو تطبشُر أو تغير واضح في اللون أو اللمعان بعد 1000 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10

التطبيق ونظام الطلاء

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
معدل التغطية / الاستهلاك النظري	0.4–0.8 kg/m²	Source document	Manual V3 2026-07-09
عدد الطبقات الموصى به	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
طريقة التطبيق	مسدس رش مخصص للطلاء متعدد الألوان	Source document	Manual V3 2026-07-09
درجة حرارة التطبيق	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09

الرطوبة النسبية	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
الفاصل قبل إعادة الطلاء / الطبقة الشفافة	25°C عند الطبقة الشفافة قبل ≥24 h	Source document	Manual V3 2026-07-09

المصدر ونطاق الاستخدام

قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.

بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.