

다채색 석재 효과 도료

워터 인 워터 방식으로 외벽에 다채로운 석재 느낌을 표현하는 장식 도료입니다.

편집된 제품 요약 자료이며 정식 발행 TDS, SDS 또는 인증서가 아닙니다.

활용 상황

장식 외벽. 샘플 색상, 무늬 크기, 바탕색, 하부 도장 구성을 확인하세요.

기술 데이터

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
표면 건조 시간	<4 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
내알칼리성 (복합 도막)	48 h 후 이상 없음	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
내수성 (복합 도막)	96 h 후 이상 없음	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
내세척성 (복합 도막)	>2000 cycles	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
산성비 저항성 (복합 도막)	48 h 후 이상 없음	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
내오염성 (복합 도막)	1 grade	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
촉진 내후성 (복합 도막)	1000 h 후 부풀음·박리·균열·백화 및 뚜렷한 색상·광택 변화 없음	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10

시공 및 도장 시스템

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
이론 도포 면적 / 사용량	0.4–0.8 kg/m ²	Source document	Manual V3 2026-07-09
권장 도장 횟수	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 방법	다채색 도료 전용 스프레이 건	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 온도	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09

상대 습도	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
재도장 / 투명 마감 도장 간격	25°C에서 투명 마감 도장 전 ≥24 h	Source document	Manual V3 2026-07-09

출처 및 적용 범위

원본 성적서에는 제조사의 다른 브랜드명이 표시될 수 있습니다. 회사는 해당 ARCHORA 제품의 배합과 규격이 동일함을 확인했습니다.

제조사 매뉴얼의 데이터는 독립 시험 성적서가 아닙니다. 시험 결과는 제출 시료와 명시된 시험 조건에 해당하며, 모든 현장에서의 성능을 입증하거나 국제 인증을 의미하지 않습니다.

