

Многоцветное покрытие с эффектом камня

Декоративное покрытие по технологии «вода в воде» для многоцветной наружной отделки под камень.

Составленная сводка о продукте, не официально выпущенный TDS, SDS или сертификат.

Когда пригодится

Декоративная отделка наружных стен. Согласуйте образец цвета, размер рисунка, цвет подложки и подготовительные слои.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
Время высыхания поверхности	<4 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
Щёлочестойкость (комплексное покрытие)	Без отклонений после 48 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
Водостойкость (комплексное покрытие)	Без отклонений после 96 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
Стойкость к мокрому истиранию (комплексное покрытие)	>2000 cycles	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
Стойкость к кислотному дождю (комплексное покрытие)	Без отклонений после 48 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
Стойкость к загрязнению (комплексное покрытие)	1 grade	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10
Искусственное атмосферное старение (комплексное покрытие)	Без вздутий, отслаивания, трещин, меления и заметного изменения цвета или блеска после 1000 h	HG/T 4343-2012; GB/T 1728-1979, GB/T 9265-2009, GB/T 1733-1993, GB/T 9266-2009, GB/T 1865-2009 (as listed in the report)	TL12L-240008 / 2024-07-10

Нанесение и система покрытия

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ- основание
Теоретическая площадь покрытия / расход	0.4–0.8 kg/m ²	Source document	Manual V3 2026-07-09
Рекомендуемое число слоёв	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
Способ нанесения	Специальный распылитель для многоцветного покрытия	Source document	Manual V3 2026-07-09
Температура нанесения	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
Относительная влажность	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
Интервал до повторного слоя / прозрачного покрытия	≥24 h до прозрачного покрытия при 25°C	Source document	Manual V3 2026-07-09

Источник и область применения

В оригиналах протоколов может быть указана другая марка производителя. Компания подтверждает, что соответствующие продукты ARCHORA имеют тот же состав и спецификации.

Данные руководства производителя не являются независимым протоколом испытаний. Результаты относятся к представленному образцу и указанным условиям испытаний; они не подтверждают работу на всех объектах и не являются международной сертификацией.