ARCHORA

ملخصات بيانات المنتجات · نُشر في 4 أكتوبر 2026

طلاء محبب بتأثير الحجر

طلاء متعدد الألوان بقوام رملي يمنح الواجهة مظهرًا يشبه الحجر.

ملخص مُجمّع للمنتج؛ ليس نشرة TDS أو SDS صادرة رسميًا ولا شهادة اعتماد.

متى يُستخدم هذا المورد

واجهات زخرفية ذات ملمس محبب. راجع عينة فعلية لتأكيد الملمس واللون والتأثير السطحي المطلوب.

البيانات الفنية

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
زمن جفاف السطح	3 h	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
مقاومة الماء	دون تنفط أو تشقق أو تقشر أو تغير في اللون بعد 96 h	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
مقاومة القلويات	دون تنفط أو تشقق أو تقشر أو تغير في اللون بعد 96 h	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
قوة الالتصاق (في الظروف القياسية)	0.78 MPa	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
قوة الالتصاق بعد الغمر في الماء	0.51 MPa	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
مقاومة التقاط الأوساخ (5 دورات)	1 grade	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
مقاومة دورات تغير درجة الحرارة	دون تطبشُر أو تشقق أو تقشر أو تنفط أو تغير في اللون بعد 10 cycles	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
التجوية الاصطناعية	500 h؛ دون تشقق أو تنفط أو تقشر؛ التطبشُر 0، تغير اللون 0	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01

التطبيق ونظام الطلاء

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
معدل التغطية / الاستهلاك النظري	3.5–5 kg/m²	Source document	Manual V3 2026-07-09
عدد الطبقات الموصى به	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
طريقة التطبيق	مسدس رش مخصص ثنائي الأنبوب للطلاء ذي المظهر الحجري	Source document	Manual V3 2026-07-09

درجة حرارة التطبيق	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
الرطوبة النسبية	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
الفاصل قبل إعادة الطلاء / الطبقة الشفافة	≥48 h قبل الطبقة الشفافة	Source document	Manual V3 2026-07-09

المصدر ونطاق الاستخدام

قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.

بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.