

Фактурное покрытие с эффектом камня

Многоцветное покрытие с песчаной фактурой для наружной отделки под камень.

Составленная сводка о продукте, не официально выпущенный TDS, SDS или сертификат.

Когда пригодится

Фактурная декоративная отделка фасадов. Изучите физический образец, чтобы согласовать фактуру, цвет и внешний вид поверхности.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
Время высыхания поверхности	3 h	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Водостойкость	Без вздутий, трещин, отслаивания и изменения цвета после 96 h	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Щёлочестойкость	Без вздутий, трещин, отслаивания и изменения цвета после 96 h	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Прочность сцепления (стандартные условия)	0.78 MPa	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Прочность сцепления после погружения в воду	0.51 MPa	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Стойкость к загрязнению (5 циклов)	1 grade	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Стойкость к циклическим изменениям температуры	Без меления, трещин, отслаивания, вздутий и изменения цвета после 10 cycles	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01
Искусственное атмосферное старение	500 h; без трещин, вздутий и отслаивания; меление 0, изменение цвета 0	JG/T 24-2000, W type	BETC-HJ-2024-P-00257 / 2024-06-07 (issued); results dated 2024-06-01

Нанесение и система покрытия

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
------------	----------	---------------------------	--------------------

Теоретическая площадь покрытия / расход	3.5–5 kg/m ²	Source document	Manual V3 2026-07-09
Рекомендуемое число слоёв	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
Способ нанесения	Специальный двухканальный распылитель для покрытия с эффектом камня	Source document	Manual V3 2026-07-09
Температура нанесения	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
Относительная влажность	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
Интервал до повторного слоя / прозрачного покрытия	≥48 h до прозрачного покрытия	Source document	Manual V3 2026-07-09

Источник и область применения

В оригиналах протоколов может быть указана другая марка производителя. Компания подтверждает, что соответствующие продукты ARCHORA имеют тот же состав и спецификации.

Данные руководства производителя не являются независимым протоколом испытаний. Результаты относятся к представленному образцу и указанным условиям испытаний; они не подтверждают работу на всех объектах и не являются международной сертификацией.