ARCHORA

ملخصات بيانات المنتجات · نُشر في 4 أكتوبر 2026

دهان أساس مانع للامتصاص ومقاوم للقلوية

دهان أساس مساند يُستخدم قبل طبقة تشطيب الجدران المحددة.

ملخص مُجمّع للمنتج؛ ليس نشرة TDS أو SDS صادرة رسميًا ولا شهادة اعتماد.

متى يُستخدم هذا المورد

تجهيز الجدران للطلاء. اختر دهان الأساس وفقًا للسطح والتشطيب، وأكد متطلبات التجهيز.

البيانات الفنية

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
زمن جفاف السطح (البرايمر العازل المقاوم للقلويات)	1 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
مقاومة القلويات (البرايمر العازل المقاوم للقلويات)	لا تغير غير طبيعي بعد 48 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
مقاومة الماء (البرايمر العازل المقاوم للقلويات)	لا تغير غير طبيعي بعد 96 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
نفاذية الماء (البرايمر العازل المقاوم للقلويات)	0.5 mL	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
مقاومة التزهير الملحي (البرايمر العازل المقاوم للقلويات)	لا تغير غير طبيعي بعد 48 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
زمن جفاف السطح (نوع مقاوم للعفن والطحالب)	<2 h	GB/T 1728-1979(1989)	TL226-240939 / 2024-07-02
مقاومة الفطريات (نوع مقاوم للعفن والطحالب)	0 grade	GB/T 1741-2007, 28-day culture-dish method	TL226-240939 / 2024-07-02
نفاذية الماء (نوع مقاوم للعفن والطحالب)	0.3 mL	JG/T 210-2018	TL226-240939 / 2024-07-02
مقاومة التزهير الملحي (نوع مقاوم للعفن والطحالب)	لا تغير غير طبيعي بعد 120 h	JG/T 210-2018	TL226-240939 / 2024-07-02

التطبيق ونظام الطلاء

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
معدل التغطية / الاستهلاك النظري	0.10–0.15 kg/m²	Source document	Manual V3 2026-07-09
عدد الطبقات الموصى به	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
طريقة التطبيق	بالفرشاة أو الرولة أو الرش	Source document	Manual V3 2026-07-09
درجة حرارة التطبيق	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
الرطوبة النسبية	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09

Manual V3 2026-07-09	Source document	يُترك حتى يجف تمامًا؛ عادةً 12–4 h حسب الطقس	الفاصل قبل إعادة الطلاء / الطبقة الشفافة

المصدر ونطاق الاستخدام

قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.

بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.