

내알칼리성 실링 프라이머

선정한 벽면 마감재를 도장하기 전에 사용하는 하도재입니다.

편집된 제품 요약 자료이며 정식 발행 TDS, SDS 또는 인증서가 아닙니다.

활용 상황

벽면 도장 준비. 바탕면과 마감재에 맞는 프라이머를 선택하고 준비 요건을 확인하세요.

기술 데이터

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
표면 건조 시간 (내알칼리 실러형)	1 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
내알칼리성 (내알칼리 실러형)	48 h 후 이상 없음	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
내수성 (내알칼리 실러형)	96 h 후 이상 없음	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
물 투과성 (내알칼리 실러형)	0.5 mL	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
백화 저항성 (내알칼리 실러형)	48 h 후 이상 없음	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
표면 건조 시간 (곰팡이·조류 방지형)	<2 h	GB/T 1728-1979(1989)	TL226-240939 / 2024-07-02
내곰팡이성 (곰팡이·조류 방지형)	0 grade	GB/T 1741-2007, 28-day culture-dish method	TL226-240939 / 2024-07-02
물 투과성 (곰팡이·조류 방지형)	0.3 mL	JG/T 210-2018	TL226-240939 / 2024-07-02
백화 저항성 (곰팡이·조류 방지형)	120 h 후 이상 없음	JG/T 210-2018	TL226-240939 / 2024-07-02

시공 및 도장 시스템

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
이론 도포 면적 / 사용량	0.10–0.15 kg/m ²	Source document	Manual V3 2026-07-09
권장 도장 횟수	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 방법	붓, 롤러 또는 분사	Source document	Manual V3 2026-07-09
시공 온도	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
상대 습도	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09

출처 및 적용 범위

원본 성적서에는 제조사의 다른 브랜드명이 표시될 수 있습니다. 회사는 해당 ARCHORA 제품의 배합과 규격이 동일함을 확인했습니다.

제조사 매뉴얼의 데이터는 독립 시험 성적서가 아닙니다. 시험 결과는 제출 시료와 명시된 시험 조건에 해당하며, 모든 현장에서의 성능을 입증하거나 국제 인증을 의미하지 않습니다.

