

Щелочестойкая изолирующая грунтовка

Подготовительная грунтовка перед нанесением выбранного финишного покрытия стен.

Составленная сводка о продукте, не официально выпущенный TDS, SDS или сертификат.

Когда пригодится

Подготовка стен к окраске. Подберите грунтовку под основание и финишное покрытие; уточните требования к подготовке.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
Время высыхания поверхности (щелочестойкая изолирующая грунтовка)	1 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
Щёлочестойкость (щелочестойкая изолирующая грунтовка)	Без отклонений после 48 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
Водостойкость (щелочестойкая изолирующая грунтовка)	Без отклонений после 96 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
Водопроницаемость (щелочестойкая изолирующая грунтовка)	0.5 mL	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
Стойкость к высолам (щелочестойкая изолирующая грунтовка)	Без отклонений после 48 h	GB/T 9755-2014, Table 1, exterior primer type II	BETC-HJ-2024-P-00255 / 2024-04-24
Время высыхания поверхности (вариант против плесени и водорослей)	<2 h	GB/T 1728-1979(1989)	TL226-240939 / 2024-07-02
Стойкость к грибкам (вариант против плесени и водорослей)	0 grade	GB/T 1741-2007, 28-day culture-dish method	TL226-240939 / 2024-07-02
Водопроницаемость (вариант против плесени и водорослей)	0.3 mL	JG/T 210-2018	TL226-240939 / 2024-07-02
Стойкость к высолам (вариант против плесени и водорослей)	Без отклонений после 120 h	JG/T 210-2018	TL226-240939 / 2024-07-02

Нанесение и система покрытия

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
Теоретическая площадь покрытия / расход	0.10–0.15 kg/m ²	Source document	Manual V3 2026-07-09
Рекомендуемое число слоёв	1 coat	Source document	Manual V3 2026-07-09

Способ нанесения	Кистью, валиком или распылением	Source document	Manual V3 2026-07-09
Температура нанесения	5–35 °C	Source document	Manual V3 2026-07-09
Относительная влажность	≤85 %	Source document	Manual V3 2026-07-09
Интервал до повторного слоя / прозрачного покрытия	Дать полностью высохнуть; обычно 4–12 h в зависимости от погоды	Source document	Manual V3 2026-07-09

Источник и область применения

В оригиналах протоколов может быть указана другая марка производителя. Компания подтверждает, что соответствующие продукты ARCHORA имеют тот же состав и спецификации.

Данные руководства производителя не являются независимым протоколом испытаний. Результаты относятся к представленному образцу и указанным условиям испытаний; они не подтверждают работу на всех объектах и не являются международной сертификацией.

