ARCHORA

ملخصات بيانات المنتجات · نُشر في 4 أكتوبر 2026

دهان لاتكس داخلي قابل للتنظيف

تشطيب قابل للتنظيف للجدران الداخلية في المساحات السكنية والتجارية.

ملخص مُجمّع للمنتج؛ ليس نشرة TDS أو SDS صادرة رسميًا ولا شهادة اعتماد.

متى يُستخدم هذا المورد

الجدران الداخلية. ناقش استخدام الغرفة ونوع السطح واللون والتشطيب ومتطلبات التنظيف.

البيانات الفنية

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	92 g/L	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
الفورمالديهايد الحر	21 mg/kg	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
الرصاص القابل للذوبان	5 mg/kg	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
مجموع البنزين والتولوين والإيثيل بنزين والزيلينات	لم يُكتشف (حد الكشف 50 mg/kg)	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
الكادميوم والكروم والزئبق القابلة للذوبان	لم يُكتشف	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27

التطبيق ونظام الطلاء

الخاصية	القيمة	طريقة الاختبار / شروطه	الوثيقة المرجعية
معدل التغطية النظري	12 m²/L/coat حوالي	Source document	Manual V2 2026-07-09
عدد الطبقات الموصى به	1–2 coats	Source document	Manual V2 2026-07-09
طريقة التطبيق	بالرولة أو الرش اللاهوائي	Source document	Manual V2 2026-07-09
أدنى درجة حرارة للتطبيق	10 °C	Source document	Manual V2 2026-07-09
أقصى رطوبة نسبية	80 %	Source document	Manual V2 2026-07-09
الفاصل بين طبقات الطلاء	25°C عند ≥2 h	Source document	Manual V2 2026-07-09
زمن التصلب قبل التنظيف المكثف	14 days	Source document	Manual V2 2026-07-09

المصدر ونطاق الاستخدام

قد تحمل التقارير الأصلية اسم علامة تجارية أخرى للمُصنّع. تؤكد الشركة أن منتجات ARCHORA المقابلة لها التركيبة والمواصفات نفسها.

بيانات دليل المُصنّع ليست تقرير اختبار مستقلًا. تخصّ النتائج العينة المقدمة وشروط الاختبار المذكورة، ولا تثبت الأداء في جميع مواقع العمل أو تمثّل شهادة اعتماد دولية.

