

세척 가능한 내벽 라텍스 도료

주거 및 상업 공간의 내벽을 위한 세척 가능한 마감재입니다.

편집된 제품 요약 자료이며 정식 발행 TDS, SDS 또는 인증서가 아닙니다.

활용 상황

내벽. 공간의 용도, 바탕면, 색상, 마감 및 청소 요구 사항을 상담하세요.

기술 데이터

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
휘발성 유기 화합물 (VOC)	92 g/L	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
유리 포름알데히드	21 mg/kg	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
가용성 납	5 mg/kg	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
벤젠·톨루엔·에틸벤젠·자일렌 총량	불검출 (검출 한계 50 mg/kg)	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
가용성 카드뮴·크롬·수은	불검출	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27

시공 및 도장 시스템

항목	수치	시험 방법 / 조건	근거 문서
이론 도포 면적	약 12 m ² /L/coat	Source document	Manual V2 2026-07-09
권장 도장 횟수	1-2 coats	Source document	Manual V2 2026-07-09
시공 방법	롤러 또는 에어리스 분사	Source document	Manual V2 2026-07-09
최저 시공 온도	10 °C	Source document	Manual V2 2026-07-09
최대 상대 습도	80 %	Source document	Manual V2 2026-07-09
재도장 간격	25°C에서 ≥2 h	Source document	Manual V2 2026-07-09
강한 세척 전 양생 기간	14 days	Source document	Manual V2 2026-07-09

출처 및 적용 범위

원본 성적서에는 제조사의 다른 브랜드명이 표시될 수 있습니다. 회사는 해당 ARCHORA 제품의 배합과 규격이 동일함을 확인했습니다.

제조사 매뉴얼의 데이터는 독립 시험 성적서가 아닙니다. 시험 결과는 제출 시료와 명시된 시험 조건에 해당하며, 모든 현장에서의 성능을 입증하거나 국제 인증을 의미하지 않습니다.

