

Моющаяся интерьерная латексная краска

Моющееся покрытие внутренних стен для жилых и коммерческих помещений.

Составленная сводка о продукте, не официально выпущенный TDS, SDS или сертификат.

Когда пригодится

Внутренние стены. Обсудите назначение помещения, основание, цвет, тип отделки и требования к очистке.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
Летучие органические соединения (VOC)	92 g/L	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
Свободный формальдегид	21 mg/kg	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
Растворимый свинец	5 mg/kg	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
Суммарное содержание бензола, толуола, этилбензола и ксилолов	Не обнаружено (предел обнаружения 50 mg/kg)	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27
Растворимые кадмий, хром и ртуть	Не обнаружено	GB 18582-2008 (as printed in the report); no US EPA 24 claim	BETC-HJ-2024-D-00258 / 2024-05-27

Нанесение и система покрытия

Показатель	Значение	Метод / условия испытания	Документ-основание
Теоретическая площадь покрытия	Около 12 m ² /L/coat	Source document	Manual V2 2026-07-09
Рекомендуемое число слоёв	1–2 coats	Source document	Manual V2 2026-07-09
Способ нанесения	Валиком или безвоздушным распылением	Source document	Manual V2 2026-07-09
Минимальная температура нанесения	10 °C	Source document	Manual V2 2026-07-09
Максимальная относительная влажность	80 %	Source document	Manual V2 2026-07-09
Межслойный интервал	≥2 h при 25°C	Source document	Manual V2 2026-07-09

Выдержка до интенсивной очистки	14 days	Source document	Manual V2 2026-07-09
---------------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Источник и область применения

В оригиналах протоколов может быть указана другая марка производителя. Компания подтверждает, что соответствующие продукты ARCHORA имеют тот же состав и спецификации.

Данные руководства производителя не являются независимым протоколом испытаний. Результаты относятся к представленному образцу и указанным условиям испытаний; они не подтверждают работу на всех объектах и не являются международной сертификацией.

